

Umrechnungstabelle Schedule/mm
Conversion table schedule/mm

Pipe size	O.D. in mm	Pipe schedules																	
		5	10	20	30	STD 40S	40	60	XS 80S	80	100	120	140	160	XXS				
1/8	10.29	0.89	1.24			1.73	1.73		2.41	2.41									
		0.21	0.38			0.37	0.37		0.48	0.48									
1/4	13.72	1.24	1.65			2.24	2.24		3.02	3.02									
		0.39	0.50			0.73	0.73		0.81	0.81									
3/8	17.15	1.24	1.65			2.31	2.31		3.20	3.20									
		0.49	0.64			0.86	0.86		1.12	1.12									
1/2	21.34	1.65	2.11			2.77	2.77		3.73	3.73				4.75	7.46				
		0.81	1.02			1.29	1.29		1.65	1.65				1.97	2.59				
3/4	26.67	1.65	2.11			2.87	2.87		3.91	3.91				5.53	7.82				
		1.03	1.30			1.71	1.71		2.23	2.23				2.93	3.69				
1	33.40	1.65	2.77			3.38	3.38		4.55	4.55				6.35	9.09				
		1.31	2.13			2.54	2.54		3.29	3.29				4.31	5.54				
1 1/4	42.16	1.65	2.77			3.56	3.56		4.85	4.85				6.35	9.70				
		1.67	2.73			3.44	3.44		4.54	4.54				5.70	7.89				
1 1/2	48.26	1.65	2.77			3.68	3.68		5.08	5.08				7.13	10.16				
		1.93	3.16			4.12	4.12		5.49	5.49				7.36	9.70				
2	60.33	1.65	2.77			3.91	3.91		5.54	5.54				8.71	11.07				
		2.42	3.99			5.53	5.53		7.60	7.60				11.26	13.70				
2 1/2	73.03	2.11	3.05			5.16	5.16		7.01	7.01				9.53	14.02				
		3.75	5.34			8.77	8.77		11.60	11.60				15.16	20.73				
3	88.90	2.11	3.05			5.49	5.49		7.62	7.62				11.10	15.24				
		4.59	6.56			11.47	11.47		15.52	15.52				21.68	28.13				
3 1/2	101.60	2.11	3.05			5.74	5.74		8.08	8.08					16.15				
		5.26	7.53			13.79	13.79		18.93	18.93					34.59				
4	114.30	2.11	3.05			6.02	6.02		8.56	8.56		11.10		13.48	17.12				
		5.93	8.50			16.34	16.34		22.70	22.70		28.77		34.08	47.70				
5	141.30	2.77	3.40			6.55	6.55		9.53	9.53		12.70		15.87	19.05				
		9.45	11.74			22.13	22.13		31.46	31.46		40.94		49.90	58.36				
6	168.28	2.77	3.40			7.11	7.11		10.97	10.97		14.27		18.23	21.95				
		11.48	14.04			28.72	28.72		43.25	43.25		55.09		68.58	80.48				
8	219.08	2.77	3.76	6.35	7.04	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	15.06	18.23	20.62	23.01	22.23				
		15.00	20.27	33.85	37.39	43.22	43.22	53.96	65.69	65.69	77.02	91.79	102.59	113.08	109.64				

Ermittlung von Rohrgewichten
pro Meter

D = Außendurchmesser
s = Wanddicke
(D-s) x s x 0.02504 (Austenite)
(D-s) x s x 0.02466 (Ferrite)

Determination of weight per meter
of steel tubes


D = outside diameter
t = wall thickness
(D-t) x t x 0.02504 (austenitic steels)
(D-t) x t x 0.02466 (ferritic steels)

Lagerliste
Nahtlose
Edelstahlrohre
Stocklist
Seamless
stainless steel
tubes and pipes



Diese Druckschrift gibt einen Überblick über die kennzeichnenden Eigenschaften unserer Erzeugnisse. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Werte bedarf jedoch in jedem einzelnen Fall einer ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung.

This brochure is intended to give a survey of the characteristics of our products; but any warranty as to specific properties and values shall be subject in each instance to express agreement in writing.



Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr AG, A-2630 Ternitz/Austria, Rohrstrasse 1, Phone +43/2630/316-0
Fax +43/2630/316-440, e-mail: office@sber.co.at, www.sber.co.at